FICHA TÉCNICA

MASSA PARA ENCUNHAMENTO

1. DESCRIÇÃO

- Argamassa expansiva com retração compensada, a base de cimento portland, agregados selecionados e aditivos especiais de fácil aplicação.

2. INDICADO PARA

- Encunhamento no encontro da alvenaria com as vigas estruturais evitando as trincas localizadas nesta região.

- Espaços entre as alvenarias e as vigas de concreto.

3. INSTRUÇÕES DE USO

3.1 PREPARO DA SUPERFÍCIE

- Limpar a superfície a ser aplicada, não deverão apresentar desvios de prumos e planicidade previstas na NBR 13.749/2006, sem pó, óleos e outros resíduos que impeçam a aderência da argamassa.

3.2 PREPARO DO PRODUTO

- Para o preparo da massa para encunhamento Siláqua acrescentar 2,5 litros de água para cada saco de 20 kg e misturar em betoneira por um tempo mínimo de 5 minutos, ou em argamassadeira, ou ainda manualmente até a perfeita homogeneização.

3.4 APLICAÇÃO

- Preencher a folga do encunhamento por um lado da parede, aplicando argamassa com colher de pedreiro e compactando-a com um soquete de madeira. Complementar o encunhamento pelo outro lado da parede após 12 horas.

4. ARMAZENAMENTO

- Armazenar a embalagem original em local seco, ventilado e longe de fontes de calor.

5. MANUSEIO E SEGURANÇA

- Evitar que o produto fique próximo ao calor, chama ou faísca, evite fumar.

- Recomendamos observar as normas de segurança estabelecidas pelos órgãos competentes e o uso de EPIs adequados como: luvas de borracha, óculos de segurança e roupas de proteção.

- O produto não deve ser ingerido e nem entrar em contato com a pele ou os olhos.

- Em caso de ingestão acidental, não forçar vômito. Em contato com os olhos, lavar bem com água durante um período médio de 10 a 15 minutos. Em contato com a pele, lavar bem com água e sabão neutro. Caso o problema persista, procurar auxílio médico.

- Manter fora do alcance de crianças e animais.