



1. DESCRIÇÃO

Composto de asfalto de alta viscosidade entremeado com fibras minerais.

2. INDICADO PARA

- Enchimento de juntas de dilatação, de lajotas, paralelepípedo, bloketes.
- Vigas de baldrame, alicerces,
- Pisos,
- Tuneis,
- Dormentes nas estradas de ferro, barragens, coberturas.
- Confecção de mastique asfáltico para a pavimentação de jardins, garagens, estacionamentos, etc.

3. NÃO INDICADO PARA

- Áreas sujeitas a pressão hidrostática negativa.

4. INSTRUÇÕES DE USO

4.1 PREPARO DA SUPERFÍCIE

- As áreas devem estar isentas de óleo e graxa.

4.2 APLICAÇÃO

- Com o substrato seco, isento de qualquer partícula solta e imprimada com emulsão ou solução asfáltica, deve-se aquecer a barra de asfalto, com temperatura recomendada entre 100C e 150C, após aquecimento iniciar a aplicação com brocha ou meada.

5. ARMAZENAMENTO

- Manter em local seco e arejado.



6. PRECAUÇÕES

- Proteger a aplicação contra chuva por no mínimo 24 horas.
- Após a aplicação do asfalto sólido Siláqua a área deve ser protegida contra os efeitos da intempérie.

7. MANUSEIO E SEGURANÇA

- Evitar que o produto fique próximo ao calor, chama ou faísca, evite fumar.
- Recomendamos observar as normas de segurança estabelecidas pelos órgãos competentes e o uso de EPIs adequados como: luvas de borracha, óculos de segurança e roupas de proteção.
- O produto não deve ser ingerido e nem entrar em contato com a pele ou os olhos.
- Em caso de ingestão acidental, não forçar vômito. Em contato com os olhos, lavar bem com água durante um período médio de 10 a 15 minutos. Em contato com a pele, lavar bem com água e sabão neutro. Caso o problema persista, procurar auxílio médico.
- Manter fora do alcance de crianças e animais.