



# CHAPISCOLA

## 1. DESCRIÇÃO

Adesivo à base de resina acrílica dispersa em meio aquoso, compatível com cimento e cal, confere maior aderência, resistência e plasticidade.

## 2. INDICADO PARA

- Chapisco em EPS (Isopor®);
- Chapisco rolado e projetado;
- Ponte de aderência para argamassa de contrapiso;
- Reparo de pouca espessura em concreto e alvenaria;
- Assentamento de azulejo, cerâmica e pedra e rejuntamentos;
- Estucagem;
- Fixador de caiação;
- Plastificante e retardador para gesso.

## 3. NÃO INDICADO PARA

- Locais úmidos.

## 4. INSTRUÇÕES DE USO

### 4.1 PREPARO DA SUPERFÍCIE

- As superfícies deverão estar limpas, secas, isentas de óleos, graxas, pinturas, desmoldantes, contaminantes, poeiras e partículas soltas de qualquer natureza.

- Em superfícies de concreto lisas, deve-se lavar, escovar ou apicoar para garantir a máxima aderência do chapisco e da argamassa.

### 4.2 APLICAÇÃO

- Misturar o produto por aproximadamente 3 minutos antes da aplicação;
- Para chapisco/reparo/pisos aplicar com colher de pedreiro;



- Deve ser adicionado à água de amassamento das argamassas ou concreto, conforme traço especificado abaixo:

<b>TRAÇO</b>				
Área de aplicação	Cimento	Areia	Água	CHAPISCOLA
Ponte de aderência / chapisco	1	3	1	2
Revestimentos e Reparos	1	3	1	2
Rejuntamento	-	-	1	2

## **5. CONSUMO**

- Composto adesivo para chapisco e ponte de aderência: 0,3 l/m<sup>2</sup>;
- Composto adesivo para chapisco rolado: 0,2 l/m<sup>2</sup>;
- Reparos, assentamentos e revestimentos: 0,4 l/m<sup>2</sup>
- Rejuntamento, estucagem, pintura e plastificante para gesso: 0,3 l/m<sup>2</sup>;

## **6. VALIDADE E ARMAZENAMENTO**

- Validade do produto é de 6 meses a partir da data de fabricação, desde que armazenado na posição vertical, na embalagem original e intacta;
- Armazenar em local seco, bem ventilado e longe do calor sob temperatura de no máximo 25C.

## **7. MANUSEIO E SEGURANÇA**

- Recomendamos observar as normas de segurança estabelecidas pelos órgãos competentes e o uso de EPIs adequados como: luvas de borracha, óculos de segurança e roupas de proteção.
- O produto não deve ser ingerido e nem entrar em contato com a pele ou os olhos.
- Em caso de ingestão acidental, não forçar vômito. Em contato com os olhos, lavar bem com água durante um período médio de 10 a 15 minutos. Em contato com a pele, lavar bem com água e sabão neutro. Caso o problema persista, procurar auxílio médico.
- Manter fora do alcance de crianças e animais.