FICHA TÉCNICA

REJUNTE

1. DESCRIÇÃO

Argamassa para rejuntamento a base de cimento Portland.

2. INDICADO PARA

- Pisos,

- Azulejos,

- Piscinas,

- Porcelanatos,

- Mármores,

- Granitos,

- Ladrilhos cerâmicos com juntas de 2 a 10 mm de espessura,

- Áreas internas e externas.

3. INTRUÇÕES DE USO

3.1 PREPARO DA SUPERFÍCIE

- Remova a sujeira e partes soltas das juntas.

- Somente as juntas com até 3mm de largura devem ser umedecidas antes da aplicação do rejuntamento, com água limpa.

3.2 PREPARO DO PRODUTO

- Preparar o Rejuntamento Siláqua em recipiente limpo e estanque, protegido do sol, vento e chuva;

- Misturar 250 ml de água potável para cada saco de 1kg de rejuntamento na cor desejada;

- Deixar descansar por 10 minutos, e misturar novamente antes da aplicação.

• OBS: Fazer a mistura de todo o conteúdo de um ou mais sacos. Nunca misturar apenas parte do conteúdo do saco.

- Usar em até 2 horas e 40 minutos.

3.3 APLICAÇÃO

- Usar desempenadeira de borracha para que a pasta da argamassa de rejuntamento Siláqua, seja acomodada até o fundo das juntas preenchendo - as completamente;

- Faça a aplicação no sentido diagonal as juntas;

- Esperar o endurecimento superficial do rejuntamento no mínimo 15 minutos e no máximo 40 minutos, antes de remover o excesso, com uma espuma de borracha limpa e úmida, alisando sem comprimir o material aplicado nas juntas, para o seu perfeito acabamento;

4. LIMPEZA

- Utilize o removedor de resíduos de argamassa e rejuntamentos Remocryl Siláqua, 1 dias após a aplicação do rejuntamento;

- A esponja deverá ser lavada e torcida frequentemente.

5. VALIDADE E ARMAZENAMENTO

- 18 meses a partir da data de fabricação.

- Local seco e arejado, sobre estrados, em pilhas de no máximo 10 fardos de altura, em sua embalagem original.

6. PRECAUÇÕES

- Na aplicação em áreas externas, proteger o rejuntamento, recém aplicado da incidência do sol, do vento e da chuva por 24 horas.

- Todas as argamassa compostas com cimento estão sujeitas a liberar cal e sais que compõem o cimento. Este fenômeno ocorre quando a umidade no interior da parede ou piso aflora á superfície, carregando consigo os sais de cal livre da coloração esbranquiçada. Nas argamassas claras este fenômeno passa desapercebido, no entanto nas argamassas com cores fortes este fenômeno poderá ficar visível.

- O rejuntamento colorido poderá apresentar nuances de cor, devido ao método de sua aplicação.

7. MANUSEIO E SEGURANÇA

- Recomendamos observar as normas de segurança estabelecidas pelos órgãos competentes e o uso de EPIs adequados como: luvas de borracha, óculos de segurança e roupas de proteção.

- O produto não deve ser ingerido e nem entrar em contato com a pele ou os olhos.

- Em caso de ingestão acidental, não forçar vômito. Em contato com os olhos, lavar bem com água durante um período médio de 10 a 15 minutos. Em contato com a pele, lavar bem com água e sabão neutro. Caso o problema persista, procurar auxílio médico.

- Manter fora do alcance de crianças e animais.