



FICHA TÉCNICA

ARGAMASSA

AUTONIVELANTE

1. DESCRIÇÃO

É uma argamassa, autonivelante para revestimento de pisos irregulares em áreas internas, tráfego leve e com secagem rápida.

2. INDICADO PARA:

Preparação ou regularização de contrapiso cimentício e lajes de concreto para revestimentos: pisos vinílicos, cerâmicos, porcelanatos e pedras naturais em ambientes internos.

3. NÃO INDICADO PARA:

Áreas externas
Áreas com umidade por capilaridade

4. INSTRUÇÕES DE USO

4.1 BASE DE APLICAÇÃO

Pisos de concreto
Contrapiso

4.2 PREPARO DA BASE

A base deve estar plana, isenta de pó, óleo, ou qualquer outro resíduo que possa prejudicar a aderência do produto.

Aplique o primer Siláqua 24 horas antes do lançamento da autonivelante.

4.3 PREPARO DO PRODUTO

Prepare o produto num recipiente estanque e limpo. Utilize 4,6 litros de água limpa para 20 kg de argamassa.

Mistura até obter uma massa homogênea, fluída e sem grumos.

Lançar a argamassa autonivelante imediatamente após a mistura.



FICHA TÉCNICA

ARGAMASSA AUTONIVELANTE

4.4 APLICAÇÃO

Despeje o produto sobre a base. Espalhe-o e faça o acabamento com um rodo liso ou denteado.

Aguarde a secagem por 5 horas para tráfego leve.

4.5 IMPORTANTE:

Áreas térreas realizar impermeabilização antes da aplicação.

5. LIBERAÇÃO PARA TRÁFEGO

- Liberar para o tráfego: 5 h

6. DADOS TÉCNICOS

DENSIDADE:	2,082 kg/m ³
EMBALAGEM:	20 Kg
COMPOSIÇÃO:	Cimento, agregados e aditivos.
COR:	Cinza claro
ESPESSURA:	1 mm a 10 mm
TEMPERATURA DE TRABALHO:	10°C até 30°C
VALIDADE:	12 meses

7. ARMAZENAMENTO

- Armazene em local seco e arejado, sobre estrado elevado do solo, em pilhas com no máximo 1,5 m de altura, em sua embalagem original fechada.

8. MANUSEIO E SEGURANÇA

- Evitar que o produto fique próximo ao calor, chama ou faísca, evite fumar.
- Recomendamos observar as normas de segurança estabelecidas pelos órgãos competentes e o uso de EPIs adequados como: luvas de borracha, óculos de segurança e roupas de proteção.
- O produto não deve ser ingerido e nem entrar em contato com a pele ou os olhos.
- Em caso de ingestão acidental, não forçar vômito. Em contato com os olhos, lavar bem com água durante um período médio de 10 a 15 minutos. Em contato com a



FICHA TÉCNICA

ARGAMASSA AUTONIVELANTE

pele, lavar bem com água e sabão neutro. Caso o problema persista, procurar auxílio médico.

- Manter fora do alcance de crianças e animais.