



FICHA TÉCNICA

CIMENTO BRANCO

1. DESCRIÇÃO

Cimento Portland não estrutural.

2. INDICADO PARA:

- Pequenos consertos,
- Alvenaria comum,
- Reboco,
- Argamassa para assentamento*,

- Obs.: Para assentamento de pisos, azulejos e revestimentos recomendamos usar argamassa colante Siláqua tipo ACI interna.
- Áreas internas.

3. NÃO INDICADO PARA:

- Função estrutural.

4. INSTRUÇÕES DE USO

4.1 PREPARO DA SUPERFÍCIE

- Superfícies de aplicação devem estar, curada, firme, completamente limpa, livre de partículas soltas, resina, manta, tinta, óleo, textura ou qualquer tipo de produto que impeça a aderência normal do cimento.

4.2 APLICAÇÃO

- Misture 3 a 5 partes de areia para 1 parte de cimento branco,
- Misture a areia e o cimento branco até homogeneizar,

- Em seguida adicione água limpa e misture até obter uma consistência pastosa e homogênea evitando que a água esorra.
- - Obs.: excesso de água pode enfraquecer o produto.

5. ARMAZENAMENTO



FICHA TÉCNICA

CIMENTO BRANCO

- Conserve em local seco e arejado, sobre estrados, em pilhas com, no máximo, 15 fardos de altura, com distância mínima de 30 cm da parede na embalagem original fechada.

6. MANUSEIO E SEGURANÇA

- Evitar que o produto fique próximo ao calor, chama ou faísca, evite fumar.
- Recomendamos observar as normas de segurança estabelecidas pelos órgãos competentes e o uso de EPIs adequados como: luvas de borracha, óculos de segurança e roupas de proteção.
- O produto não deve ser ingerido e nem entrar em contato com a pele ou os olhos.
- Em caso de ingestão acidental, não forçar vômito. Em contato com os olhos, lavar bem com água durante um período médio de 10 a 15 minutos. Em contato com a pele, lavar bem com água e sabão neutro. Caso o problema persista, procurar auxílio médico.
- Manter fora do alcance de crianças e animais.